



Moose Färg

Einfach gut fürs Holz



EINFACH GUT FÜRS HOLZ

Moose F

Gebrauchsanleitung

WWW.MOOSEFARG.DE

Schwedische Holzfarbe Moose F

Eine feuchtigkeitsregulierende Farbe, die dafür sorgt, dass die Oberfläche weiter atmen kann. Die Farbe legt keine filmbildende Lackschicht auf das Holz, wodurch es resistent gegen Quellen und Schwinden des Holzes wird. Die Farbe, auch Holzschutzfarbe genannt, ist wasserabweisend und schützt das Holz.

Moose F ist einfach anzuwenden und zu pflegen. Die Farbe riecht angenehm, ist wasserverdünbar und lässt sich leicht verteilen. Zwischen den Schichten ist Schleifen nicht erforderlich. Pinselstreifen verschwinden mit der zweiten Schicht.

Moose F ist eine Alkyd-Dispersionsfarbe auf Wasserbasis. Enthält Pflanzenöle. Umweltfreundliche Zusammensetzung und nachhaltig im Ergebnis.

Anwendungen



Moose F ist für alle Holzarten geeignet. Auch geeignet für Tapeten, Stuck, Gipskarton, MDF, Stein und Beton.



Eine Grundierung ist nicht erforderlich, Moose F kann direkt auf das Holz aufgetragen werden. Sie können einen alten, entfetteten, angeschliffenen Grundanstrich neu streichen.



Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Vorbehandlung

Ein sehr wichtiger Schritt für eine gute Langzeithaftung.



Vor dem Streichen Schmutz und Staub entfernen. Alt, verwittertes Holz mit Wasser, (Leinöl)Seife und eine Bürste schrubben. Mit Wasser spülen. Entfetten Sie die Oberfläche, wenn die Oberfläche Öl enthält oder fettig ist. Bei imprägniertem oder thermisch behandeltem Holz unbedingt erforderlich.



Frisch gesägtes Holz muss zuerst verlegt werden, damit die Feuchtigkeit im Kern 17% beträgt.



Das Holz darf nicht ganz glatt sein, sonst kann die Farbe nicht richtig einziehen. Schleifen Sie gehobeltes Holz mit einem Schleifpapier mit grober Körnung (80).



Bei stark saugenden Untergründen wie Frischbeton, Putz und Stein empfiehlt sich die Verwendung einer Grundierung. Verwenden Sie eine Haftgrundierung auf glatten Oberflächen wie Kunststoff, Metall und (Silikon-)Dichtungsmitteln.



Bei neuem, frischem Holz nur eine Schicht streichen. Warten Sie einige Monate mit der zweiten Schicht. Das Holz arbeitet weiter und es entstehen Risse. Dies ist besonders wichtig bei imprägnierten und harzigen Holzarten, da die Imprägnierung und das Harz ausschwitzen würden und Flecken verursachen können.



Für Holz, das zuvor gestrichen oder gebeizt wurde, sollten Sie die Alte Farbschicht so weit wie möglich entfernen. Das ist möglich mit einer Drahtbürste bzw. durch Schleifen. Verwenden Sie ggf. Abbeizmittel oder einen Malerfön. Entfettete und angeschliffene Farbreste sind kein Problem, wenn sie nicht mehr abblättern können. Eine

Hochglanz- oder Lackschicht sollte mit grobem Schleifpapier (Körnung 80) bis auf die Grundierung abgeschliffen werden.

Anstreichen



Beim Streichen der ersten Schicht mit ca. 5-10 % mit Wasser verdünnen, damit die Farbe gut eindringen und gut verteilen kann. Bei sehr trockenem Holz und extrem trockenem Wetter stärker verdünnen! Verwenden Sie einer Farbwanne, wenn Sie nicht den ganzen Topf verwenden. So gelangen keine Bakterien in den Topf und hält die Farbe länger.



Vorzugsweise mit einem Pinsel auftragen. Bei Verwendung eines Farbspritzgerät hängt der Verdünnungsgrad von der Düse des Gerätes ab. Achten Sie darauf, dass die Farbe richtig auf die Risse und Hohlräume aufgetragen wird.



Deckend in zwei Schichten. Für stark saugende Untergründe und Helle Farben sind manchmal drei Schichten erforderlich. Zwischen den Schichten nicht schleifen. Versuchen Sie nicht sofort ein deckendes Ergebnis zu erzielen und tragen Sie die Farbe nicht zu dick auf. Dadurch wird die Farbe anfällig.

Trocknungszeit bei 20 °C

Hinweis: Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Trocknungszeiten. Nicht unter 12 °C streichen!



Staubtrocken nach drei Stunden. Überstreichbar (zweite Schicht) nach sechs Stunden.



Wasserfest und vollständig ausgehärtet nach einer Woche. Nach dem Streichen sollte es zwei bis drei Tage nicht regnen.

Wartung



Pinsel und Kleidung reinigen mit lauwarmem Wasser und etwas Schmierseife oder Leinölseife. Verwenden Sie kein Geschirrspülmittel.



Pinsel kurzzeitig in Alufolie lagern. Zur Langzeitlagerung: reinigen und mit Waschbenzin nachreinigen, oder die Pinsel in unverdünntem Leinöl(Seife) lagern.



Lagern Sie die Farbe trocken und kühl, zwischen 5-15 °C (frostfrei). In ungeöffneter Verpackung mindestens zwei Jahre lagerfähig. Lassen Sie die Pinsel nicht im Topf.



Mit Moose F bemalte Oberflächen können gereinigt werden mit einem feuchten Tuch. Nicht schrubben.



Wenn Sie über Holz streichen, das zuvor mit Moose F behandelt wurde, brauchen Sie nur zu reinigen. Nicht schleifen. Je nach den Umständen beträgt die Wartungsdauer im Durchschnitt fünf Jahre.

Technische Information

Verbrauchsangabe durchschnittlich 4-7 m² pro Liter, sehr stark abhängig von der Saugkraft des Untergrundes.
Masse 35 % ±3
Volumen 23 % ±2

Glanzkatégorie (SIS 184184) Völlig matt.
Pigmentbeladung 19 - 25 %

Lösemittelfrei/arm VOC < 5 g/l
Kat. A/d EU-Norm 2010 130 g/l UN-Klasse 0
Empfohlene Schichtdicke 35 - 60 µ
Maximale Schichtdicke 100 µ
Dichte 1,1 - 1,4 kg/l

Auch von Moose Färg

Moose RDM: matte, deckende Farbe mit extra hoher Feststoffgehalt. Für harte, glatte Oberflächen wie Rahmen, Türen und Innenmöbel. Nur für formstabile Untergründe wie Hartholz.

Dimma: Halbtransparente Farbe, wo das Holz teilweise sichtbar bleibt. Es wird einen Schleier der gewählten Farbe über dem Holz geben, aber es ist nicht deckend.

Moose S: Naturfarbe für komplett unbehandeltes, sehr raues Holz. Enthält rohes Leinöl und trocknet langsamer als Moose F. Nicht geeignet für gehobeltes oder bearbeitetes Holz. Auch Schlammbauweise genannt.

Polarsken Leinölseife: der schwedische Tausendsassa im Bereich Holzschutz und -reinigung. Ideal zum Entfetten und Reinigen von zu streichenden Oberflächen und zum Reinigen von Pinseln. Auch zur Seifenbehandlung und Bodenreinigung geeignet.

Svampdöd: Konzentrat zur Vorbeugung und Bekämpfung von Algen und Holzschimmel.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie zusätzliche Beratung?

Mailen Sie team@moosefarg.com oder rufen Sie +31 6 55 333 165 an.

Sehen Sie Unklarheiten oder Grammatikfehler? Bitte benachrichtigen Sie uns!



Witte Paal 304a,
1742LD Schagen
Niederlande



Moose Färg ist ein registriertes Markenzeichen und wird in Schweden entwickelt und hergestellt.