

MOOSE RDM ALKYDDISPERSIONSFARBE AUF WASSERBASIS

HIGH-SOLID HOLZFARBE



TECHNISCHE INFORMATION

Moose RDM ist eine feuchtigkeitsregulierende Holzfarbe mit einem besonders hohen Pigment- und Ölgehalt. Die Farben sind völlig matt und metamerisch. Die Farbe ist sehr angenehm in der Anwendung, riecht nicht und ist pflegeleicht.

Zusammensetzung: Enthält Öl pflanzlichen Ursprungs, anorganische Füllstoffe, organische Emulgatoren, Verdickungsmittel, Pigmente und Wasser. Für helle Farben wird Titanoxid verwendet.

Anwendung: Für formstabile Untergründe wie Hartholzrahmen und Türen. Geeignet für den Außen- und Innenbereich. Auch für Innenmöbel.

Neues Projekt: Schmutz und Staub mit einem feuchten Tuch entfernen. Bei Bedarf entfetten. Mit Moose F oder einer guten Grundierung auf Wasserbasis grundieren. Tragen Sie zunächst eine verdünnte Schicht Moose RDM auf. Die zweite Schicht können Sie unverdünnt auftragen.

Bearbeiten einer bereits gestrichenen Oberfläche:

Als Grundanstrich kann ein Untergrund verwendet werden, der nicht abblättert. Entfetten Sie die Oberfläche und schleifen Sie die oberste Glanzschicht mit grober Körnung (80). Tragen Sie zunächst eine verdünnte Schicht Moose RDM auf. Die zweite Schicht können Sie unverdünnt auftragen.

Horizontale Teile: Auf horizontalen Teilen, wie z. B. Tischen, kann eine zusätzliche Schutzschicht angebracht werden. Verwenden Sie Topp Mattlack im Innenbereich, zum Beispiel auf Treppenstufen und Tischplatten. Bei Bedarf Pansar Lätt im Außenbereich anwenden.

Trocknungszeit: Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei 20 °C und geringer Luftfeuchtigkeit (40 %) nach 3 Stunden staubtrocken, nach 6 Stunden überstreichbar und nach 48-72 Stunden ausgehärtet. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Trocknungszeiten. Sorgen Sie daher für eine gute Belüftung der Innenräume.

Verbrauch: Je nach Untergrund 8-10 m² pro Liter bei zwei Schichten. Abweichungen von 20 % sind möglich.

Wartungszeitraum: Je nach Umstände durchschnittlich 7 Jahre. Sollte es zu keiner Farbablösung kommen, genügt eine Reinigung und Neuanstrich. Schleifen nicht erforderlich. Danach ist ein Zeitraum von 7 Jahren normal.

Pinzel oder Sprühgerät

verwenden: Vor dem Sprühen verdünnen (ca. 10 %), je nach Düse und Druck. RDM fließt mäßig, daher empfiehlt sich bei großen Flächen die Nachbearbeitung mit einer Filzrolle.

Verdünnen: Mit 5-10 % Wasser.

Reinigung: Pinzel, Arbeitsmaterialien und Kleidung mit Wasser und Seife reinigen. Pinzel bei Bedarf mit Waschbenzin abspülen.

Vor Gebrauch gut mischen: Für eine optimale Pigmentverteilung.

Fabschichten: Normalerweise ergeben 2 Schichten ein deckendes Ergebnis. Bei hellen Farbtönen und stark saugenden Untergründen können 3 Anstriche erforderlich sein. Dicke Schichten vermeiden! Ggf. zusätzlich mit Wasser verdünnen.

Glanzkatégorie: Völlig matt.

Lagerung: Trocken und leicht unter Raumtemperatur (5-15 °C). Vermeiden Sie Temperaturen unter 5 °C.

Haltbarkeit: Ungeöffnet mindestens 2 Jahre.

Masse: 57 % ± 3

Volumen: 42 % ± 2

Dichte: 1,2-1,4 kg/l

Empfohlene Schichtdicke: 50 µ

Maximale Schichtdicke: 150 µ

Enthält eine Mindestmenge an Konservierungsmittel (siehe Verpackung).

VOC < 3 g/l Kat. A/Tag
(EU-Norm 2010: 130 g/l)

Ein ausgetrockneter Farbeimer kann im Restmüll entsorgt werden. Es ist umweltfreundlicher, nasse Farbreste zur Recyclingstation zu bringen.



MOOSE FÄRG

Moose Färg wird in Schweden entwickelt und produziert



Witte Paal 304a | NL-1742 LD Schagen, Niederlande | +31 (0) 655333165

Einfach gut fürs Holz

WWW.MOOSFARG.DE